

TEGOLA FIMTEK GV 45

Bitumenová fólie pro hydroizolaci střech a základů



1415-CPR-48-
(C-1/2008/C-2/2008)
N.B. 1415
08 № 440

Popis: Bitumenová fólie pro hydroizolaci střech a základů.
Složení: Nosič ze skelných vláken, hydroizolace APP modifikovaná bitumenová hmota; vnitřní strana chráněna jemným pískem, vnější strana s PE fólií.
Aplikace: Natavováním. Aplikační teplota >+5°C.

Parametry	Jednotky	Hodnoty	Tolerance	Normy
Délka	[m]	≥10	-	EN 1848-1
Šířka	[m]	≥1	-	EN 1848-1
Plošná hmotnost	[kg/m ²]	4,0	±10 %	EN 1849-1
Přímost	[20 mm/10 m]	vyhovuje	-	EN 1848-1
Parametry	Jednotky	Hodnoty	Tolerance	Normy
Viditelné vady	-	bez vad	-	EN 1850-1
Pevnost v tlaku (MD/CMD)	[N/50 mm]	250/150	±20 %	EN 12311-1
Prodloužení (MD/CMD)	[%]	>2	-	EN 12311-1
Odolnost proti přetržení	[N]	>70	-	EN 12310-1
Pevnost ve smyku	[N/50 mm]	250/150	±20 %	EN 12317-1
Odolnost proti nárazu	[mm]	>400	-	EN 12691
Odolnost proti statickému zatížení	[kg]	>7	-	EN 12730
Rozměrová stabilita MD/CMD	[%]	-	-	EN 1107-1
Flexibilita při nízkých teplotách	[°C]	<0	-	EN 1109
Odolnost proti proudění při vysokých teplotách	[°C]	>110	-	EN 1110
Voděodolnost	[kPa]	≥10	-	EN 1928
Přenos vodní páry	[μ]	>2000	-	EN 1931
Parametry po umělém stárnutí:				
Odolnost proti proudění při vysokých teplotách po tepelném stárnutí	[°C]	-	-	EN 1296 / EN 1110
Flexibilita při nízkých teplotách po tepelném stárnutí	[°C]	-	-	EN 1296 / EN 1109
Vodotěsnost po umělém stárnutí dlouhodobým vystavením vysokých teplot	[N/50mm]	≥10	-	EN 1296 / EN 1928
Umělé stárnutí dlouhodobým působením kombinací UV záření, vysoké teploty a vody	Vizuální	-	-	EN 1297 / EN 18501
Vodotěsnost po vystavení chemických látek	[kPa]	≥10	-	EN 1847 / EN 1928
Adheze granulí	[%]	-	-	EN 12039
Parametry při požáru:				
Reakce na oheň	Třída	F	-	EN 13501-5
Vnější požární odolnost	Třída	F	-	EN 13501-1

Technický list

Použití:

- 1 Hydroizolace střech – vícevrstvý systém, podklad a mezivrstva
- 7 Voděodolná deska



Bezpečnost: Materiál neobsahuje azbest, sloučeniny dehtu a nebezpečné látky.

Úložný prostor:

Materiál je uložen svisle na paletě. Uchovávejte svisle a ve skladu.

Skladování:

Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla.