

Baumit GranoporTop



Výrobek	Průmyslově vyráběná hotová jednosložková tenkovrstvá probarvená omítka na bázi disperzního pojiva.					
Složení	Organické pojivo, plniva a pigmenty, voda, přísady.					
Vlastnosti	Odolná proti účinkům povětrnostních vlivů, vodoodpudivá, paropropustná, omyvatelná, velmi dobře obarvitelná, mechanicky vysoce odolná, lehce zpracovatelná.					
Použití	Vodoodpudivá probarvená tenkovrstvá omítka použitelná v exteriéru i v interiéru, propouštějící vodní páru; zejména vhodná jako konečná povrchová úprava tepelně izolačních systémů Baumit, zkoušená dle ETAG 004.					
Technické údaje	Objemová hmotnost:	cca 1,8 kg/dm ³				
	Součinitel tepelné vodivosti (λ):	cca 0,70 W/mK				
	Faktor difúzního odporu (μ):	110 -140				
	Rychlost pronikání vody v kapalném stavu (w):	< 0,15 kg/m ² h ^{0,5}				
	Ekvivalentní difúzní tloušťka (s _d):	0,22 – 0,28 m (při tloušťce vrstvy 2 mm)				
	Označení zrnitosti:	K1,5	K2	K3	R2	R3
	Maximální zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm	2 mm	3 mm
	Spotřeba materiálu:*					
	škrábaná struktura - K (kg/m ²)	cca 2,5	cca 3,1	cca 4,1		
	rýhovaná struktura - R (kg/m ²)				cca 2,7	cca 3,9
	*) Spotřeba byla naměřena na svislém, rovinném jemném a hladkém podkladu.					
Způsob dodávky	30 kg kbelík					
Skladování	V chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost 12 měsíců.					
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.					
Podklad	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasáklý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.					
	Vhodné podklady:					
	<ul style="list-style-type: none"> • výztužná vrstva vnějších tepelně izolačních systémů (ETICS) • vápenocementové a cementové omítky • beton a jiné minerální podklady • (staré) dobře soudržné minerální, silikátové a disperzní nátěry a omítky • disperzní stěrky (např. Baumit disperzní stěrka) • omítky obsahující sádro • sádrokartonové desky (příprava podkladu: 2 x Baumit uzavírací základ) 					
	Nevhodné podklady:					
	<ul style="list-style-type: none"> • čerstvé vápenné omítky (s neukončenou karbonizací) • materiály z plastů a pryskyřic • lakové a olejové vrstvy • křehké nátěry • vápenné nátěry. 					

Baumit GranoporTop



Příprava podkladu

- křídující případně lehce pískující povrch zpevnit (např. Baumit zpevňovač omítek, technologická přestávka min. 14 dní nebo Baumit hloubkový základ, technologická přestávka min. 12 hodin)
- výkvěty a solné povlaky mechanicky odstranit
- zbytky odformovacího oleje na betonu odstranit pomocí horké páry a odstraňovače olejů
- znečištěné povrchy očistit např. pomocí vhodného čistícího prostředku
- podklady napadené řasami sanovat adekvátními speciálními prostředky
- méně přídržné a zvětralé nátěry odstranit mechanicky a nebo pomocí vhodného odstraňovače nátěrů
- poškozené, resp. popraskané plochy vystěrkovat pomocí vhodné stěrkovací hmoty (např. Baumit Star-Contact, popřípadě vyztužené sklotextilní síťovinou Baumit StarTex).

Všechny podklady je nutno předem natřít základním nátěrem Baumit UniPrimer a poté dodržet technologickou přestávku min. 24 hodin.

Zpracování

Skladba omítky:

- 1 x Baumit UniPrimer alt. Baumit GranoporPrimer (celoplošně a rovnoměrně)
- 2 x Baumit UniPrimer alt. Baumit GranoporPrimer (na opravovaných minerálních podkladech anebo na silně nebo nerovnoměrně savých)
- 1 x Baumit GranoporTop

Omítku Baumit GranoporTop nanášet nejdříve za 24 hodin po provedení základního nátěru. Při dvouvrstvém nanášení základního nátěru dodržet též technologickou přestávku 24 hodin mezi každou vrstvou. Pro rýhované struktury a především u tmavých odstínů doporučujeme použít základní nátěr odpovídajícím způsobem probarvený.

Bezprostředně před nanášením výrobek důkladně promísit pomaluběžným mísidlem. Případnou úpravu konzistence je možné provést cca 2 dl vody na 30 kg Baumit GranoporTop. Omítka Baumit GranoporTop se natahuje nerezovým hladítkem v tloušťce zrna, a to stejnoměrně a bez přerušení.

Rýhovaná struktura

Po krátkém zaschnutí upravit strukturu krouživými či přímočarými tahy umělohmotným hladítkem.

Škrábaná struktura

Ihned po natažení omítky zatřít povrch krouživými tahy umělohmotným hladítkem.

Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a schnutí klesnout pod +5 °C.

Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem.

Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu mohou podstatně ovlivnit dobu zrání. Baumit Granopor omítku je třeba objednávat najednou v celém množství (se započítáním potřebné rezervy), aby se předešlo možným barevným rozdílům a odlišnostem.

Výrobek obsahuje přírodní písky, případná přítomnost tmavších zrn je přirozenou vlastností omítky.

Pro povrchové úpravy kontaktních tepelně izolačních systémů doporučujeme používat přednostně omítky a barvy s hodnotou světelného odrazu (HBW) vyšší než 25.

Tenkovrstvé omítky a barvy s hodnotou světelného odrazu (HBW) nižší než 20 se pro povrchové úpravy kontaktních tepelně izolačních systémů nesmí používat.

Užití omítek a barev s hodnotou světelného odrazu (HBW) 20-25 pro povrchové úpravy kontaktních tepelně izolačních systémů doporučujeme předem konzultovat.

Nepřimíchávat žádné jiné materiály.

Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstříky a použité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.

V případě použití v oblastech nebezpečných na vznik plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat omítku se zvýšenou protiplísňovou úpravou.

Baumit GranoporTop



Nabídka barevných odstínů

Dle platného vzorníku Baumit, stejný barevný tón daného odstínu může být garantován jen v rámci jedné výrobní šarže.

Rozdíl barevných odstínů vzorových barev oproti originálním výrobkům je z technologických důvodů možný (jiný druh podkladu a technologie tisku) a nemůže být důvodem k reklamaci. S ohledem na to se doporučuje před zahájením aplikace nanést zkušební vzorky.

Možnost přetření dodatečným nátěrem

- Baumit GranoporColor
- Baumit SilikonColor
- Baumit ArtLineColor